

FICHE TECHNIQUE

Version 15

AT501 Ruban Aluminium Renforcé

Description générale

Ruban aluminium trame renforcée par enduite d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Le ruban aluminium est protégé par un papier siliconé solide.

- Ignifuge
- Résistance aux hautes et basses températures
- Déroutement et découpe facile
- Étanche
- Trame renforcée

Spécification

La norme BS476 Classe 0 peut être atteint avec ce produit lorsqu'il est utilisé conjonction avec d'autres produits appropriés.

Propriétés Techniques

Valeurs moyennes

Épaisseur	0.14mm
Charge de rupture	45 N/cm
Allongement	5%
Adhérence sur Acier	6 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'humidité	<1g/m ² /24 heures
Conforme RoHS	Oui
Température de service	-40°C à +120°C
Température d'application	-20 °C à +50 °C
Température de stockage	+12°C à +25°C

*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat



NOTE

Sauf indication contraire, les chiffres indiqués sont des valeurs indicatives et ne doivent pas être considérés comme des valeurs MINIMALES ou MAXIMALES à des fins de spécification. La Société se réserve le droit d'améliorer les produits et toute modification des spécifications entraînera une réédition de la « fiche technique ». Les clients doivent s'assurer que le ruban est adapté à leurs besoins, que ce soit après des modifications ou autrement. Veuillez vérifier que vous disposez de la dernière version de la « Fiche technique ». Toutes les tolérances de refendage et de longueur sont conformes aux normes britanniques. Avant utilisation, il est conseillé au client de consulter la fiche de données de santé et de sécurité produite par l'entreprise pour ce produit, disponible sur demande. Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous que les surfaces sont propres, sèches et exemptes de contamination avant l'application.

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage : 6 mois



L'AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047
SAS au capital de 152 449 €
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03
verkauf@advancetapes.com
www.advancetapes.com



Q05026