

Kurzbeschreibung

Extrudiertes Polygewebeband, beschichtet mit aggressivem Naturkautschukkleber, lösemittelfrei und weichmacherbeständig und der Mehrfachverwendung (Repositionierung) erlaubt.

- Extra matte Ausrüstung
- Flammhemmende Beschichtung
- Ruckstandslos Abziehbar
- Leicht abrillbar
- Leicht abreißbar
- Große Farbauswahl
- Kann beschriftet werden
- Breite Temperaturspanne
- Gute Abreibfestigkeit
- Wasserfeste Ausrüstung
- Formanpassungsfähig
- Nicht-korrosiver Kleber



Technische Daten

Banddicke	0.26mm
Bruchlast	40N/cm
Bruchdehnung	20%
Klebkraft	
auf Stahl	4.5 N/cm
auf Bandrücken	2.6 N/cm
RoHS	Ja
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +80°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +40°C
Lagertemperatur	+12°C bis +25°C

HINWEIS

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muß sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längstoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.